ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

Смазка для пресс-грануляторов

Техническое описание

EFELE Смазка для пресс-грануляторов. Пластичная смазка на основе высоковязкого базового масла и комплекса сульфоната кальция, предназначенная для смазывания прессующих роликов пресс-грануляторов и других высоконагруженных подшипников

ПРИМЕНЕНИЕ

- Узлы и механизмы пресс-грануляторов для производства топливных пеллет, гранул, комбикорма и пр.
- Узлы и механизмы прессового оборудования
- Узлы и механизмы другого промышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

- Подшипники качения
- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает более долгий срок службы подшипников по сравнению со смазками на мыльных загустителях
- Превосходные антикоррозионные и противоизносные свойства
- Исключительная стойкость к вымыванию водой
- Превосходная механическая стойкость даже в присутствии большого количества воды
- Высокая температура каплепадения
- Легко прокачивается в централизованных системах смазывания (ЦСС)
- Высокая адгезия к еталлическим поверхностям

СОСТАВ

Минеральное масло, комплекс на основе сульфоната кальция, специальный пакет присадок

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке)

УПАКОВКА

EFELE Смазка для пресс-грануляторов выпускается в металлических бочках по 180 кг.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
-	Цвет	Коричневый
-	Базовое масло	Минеральное
-	Загуститель	Комплекс сульфоната кальция
ГОСТ 33-2016	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, сСт (мм²/с)	460
-	Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +200
ГОСТ 5346	Пенетрация перемешанной смазки, мм/10	265...295
-	Класс консистенции по NLGI	2
ГОСТ 6793; ISO 2176	Температура каплепадения, °С	> 290
ГОСТ 9490	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), Н, не менее	5600
ГОСТ 32335-2013	Степень коррозии на медной пластине (24 ч при 100 °С), балл	1б

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше +40 °С в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении и плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением рекомендуется провести тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. Информация о безопасном применении продукта приводится в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru

Версия от 08.09.2025